

WYMAGANIA DLA PODŁOŻA BETONOWEGO POD POSADZKI WINYLOESTRÓWE FLOWCRETE

1. Podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z PN-88/B-06250 oraz PN-62/B-10144 lub zgodnie z innymi, szczegółowo określonymi w dokumentacji wymaganiami.
2. Grubość podłoża betonowego i rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości przewidywanych obciążeń użytkowych.
3. Podłoża betonowe posadowione na gruncie muszą posiadać poziomą izolację przeciwwilgociową.
4. Klasa betonu : min. C 20/25.
5. Okres dojrzewania betonu : min. 28 dni.
6. Wilgotność względna (BS 8204) : max. 75%.*
7. Równość powierzchni w dowolnym miejscu na odcinku łąty 2 m : max. odchyl. $\pm 2\text{mm}/1\text{m}$
: max. prześwit 5 mm/2 m.
8. Odchylenie od projektowanej rzędnej na całej długości i szerokości pomieszczenia : max. 5 mm.
9. Wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym.
10. Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi być usunięta.
11. Podłoże betonowe powinno być jednorodne, bez rys, spękań i ubytków. Pył i luźne, niezwiązane fragmenty muszą być usunięte.

UWAGA:

- W przypadku podłoży zawilgoconych lub braku izolacji przeciwwilgociowej należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
- W przypadku podłoży nie spełniających wymogów równości należy uwzględnić wykonanie dodatkowej warstwy wyrównawczej.

Kontrolę i odbiór podłoża betonowego należy przeprowadzić komisyjnie przy udziale przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy podłoży i Wykonawcy posadzek.

WARUNKI WYKONANIA POSADZEK WINYLOESTROWYCH FLOWCRETE

1. Posadzki winyloestrowe należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych.
2. Pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone i zabezpieczone przed ogólnym dostępem.
3. Minimalna temperatura podłoży betonowych powinna wynosić $+5^{\circ}\text{C}$.*
4. Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić $+5^{\circ}\text{C}$.
5. Wilgotność względna powietrza w czasie gruntowania nie powinna przekraczać 55%, dla pozostałych warstw oraz w czasie pełnego dojrzewania powłoki do 70%.
6. Pomieszczenie musi być wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie).

*Uwaga: Nie dotyczy systemu ATB Honeycomb C

Flowcrete Polska Sp. z o.o.

Ul. Marywilska 34 i, 03-228 Warszawa
Tel.: +48 22 879 89 07,
Fax : +48 22 879 89 18
poland@flowcrete.com