

Peran WW

Błyszcząca, kolorowa, szczelna, epoksydowa powłoka ścienna i sufitowa o łącznej grubości ok. 0,15 mm.



Wysoka higiena:

Polecany tam, gdzie stosowane są intensywne metody czyszczenia



Wodoszczelność:

Można stosować zarówno w suchych, jak i wilgotnych pomieszczeniach



Szybkość wykonania:

Powłoka ochronna powstaje poprzez dwukrotne malowanie



Bezspoinowość i estetyka:

Efekt powierzchni lekko połyskliwej, łatwej do utrzymania w czystości

Dane techniczne¹

KLASYFIKACJA OGNIOWA

B_n-s1 PN-EN 13501-1

ODPORNOŚĆ TERMICZNA

Do 70°C

PAROPUSZCZALNOŚĆ

20 g/m²/mm/24 h ASTM:E96:90

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE


15 mg PN-EN ISO 5470-1
Test Tabera (koło CS17, obciążenie 1000 g, 1000 cykli)

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE

> 3,0 MPa PN-EN 13892-8

CZAS UTWARDZANIA	10°C	20°C	30°C
Wstępne utwardzenie	16 h	8 h	6 h
Pełne utwardzenie	14 dni	7 dni	7 dni


Konstrukcja systemu



Błękit lodu 413



Polarna zieleń 713




Waniliowy 323



Magnolia 302



Srebrnoszary 204



Biały 050

Przedstawione kolory mogą odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek lub wzorników prosimy o kontakt z Flowcrete Polska.

¹ Wyniki badań uzyskano w warunkach laboratoryjnych – wyniki uzyskane in situ mogą różnić się od podanych w tabeli.

Charakterystyka systemu

Produkt	Peran WW
Wykończenie	Połysk
Grubość	0,15 mm
Kolor	Według katalogu
Producent	Flowcrete Group Ltd
Dostawca	Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Telefon	+48 22 879 89 07

Wykonanie systemu

Przygotowanie i wykonanie systemu powinno być przeprowadzone przez Autoryzowanego Wykonawcę zgodnie z instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sieci Autoryzowanych Wykonawców należy skontaktować się z Flowcrete Polska lub wysłać zapytanie przez stronę internetową: www.flowcrete.com.pl.

Produkty wchodzące w skład systemu

Podkład gruntujący²:	Peran STC lub Peran LVS
Warstwa zasadnicza:	Peran WW (dwie lub trzy warstwy)

² W przypadku stosowania innych żywic gruntujących należy skontaktować się z Flowcrete Polska. Szczegółowa instrukcja wykonania dostępna na życzenie.

Wymagania dla podłoża

System Peran WW może być wykonywany na podłożach betonowych, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, płytach gipsowo-kartonowych spełniających *Wymagania dla podłoża pod wykładziny ścienne firmy Flowcrete*.

Czyszczenie i konserwacja

Powierzchnię można utrzymywać w czystości przecierając ją na mokro, sflukując lub czyszcząc pod ciśnieniem przy temp. maks. 50°C. Można stosować środki czyszczące o wartości pH od 4 do 11 w formie dozowanej. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu silnych środków chemicznych do usuwania plam. Zabronione jest stosowanie silnych rozpuszczalników, rozcieńczalników, np. acetonu.

Wpływ na środowisko

Produkt końcowy uważany jest za nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska. Bezspoinowość, szczelność i doskonała przyczepność do podłoża powodują, że system spełnia wymagania higieniczne i ochrony środowiska. Posadzka jest łatwa do utrzymania w czystości i wymaga tylko w minimalnym zakresie stosowania chemicznych środków czystości.

Zawarte w Karcie Produktu dane techniczne, zalecenia i instrukcje dotyczące użytkowania, składowania i eksploatacji produktu podane zostały w oparciu o posiadaną przez Flowcrete Polska Sp. z o.o. (dalej „Flowcrete”) wiedzę, doświadczenie i odzwierciedlają najlepszy znany na dany moment sposób korzystania z opisywanego materiału. Biorąc pod uwagę występowanie czynników niezależnych od producenta, takich jak różnice w jakości poszczególnych podłoży, narzędzi i innych materiałów pomocniczych, zmienne warunki pogodowe czy rzetelność wykonania oraz dbałość o prawidłową eksploatację, nie stosowanie się do zapisów zawartych w niniejszej Karcie Produktu oraz odpowiednich, pisemnych zaleceń wydanych przez upoważnionych przedstawicieli Flowcrete nie może stanowić podstawy do ponoszenia odpowiedzialności przez Flowcrete. Należy zawsze stosować się do aktualnie obowiązujących norm i zasad sztuki budowlanej, a także zasad bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiednich kartach charakterystyki oraz na opakowaniach poszczególnych produktów. Niniejsza Karta Produktu zastępuje wszystkie wcześniejsze jej wersje. W celu uzyskania aktualnych Kart Produktów zalecane jest skontaktowanie się z przedstawicielem Flowcrete Polska.

[14/11/17]

Flowcrete Polska Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa Polska
Tel: +48 22 879 8907 Fax: +48 22 879 8918
Email: poland@flowcrete.com

www.flowcrete.com.pl